CementDecor
MICROCEMENTO

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Rev. Data: fevereiro de 2022

MICROLISSE MICROUTSIDE

Descrição

MICROLISSE MICROUTSIDE é um microcimento de dois componentes em pó, formulado com cimento Portland, aglomerados hidráulicos, agregados minerais selecionados e aditivos específicos .

DADOS TÉCNICOS

TIPO:	Microcemento Bicomponente
ASPETO:	Pó branco
MISTURA:	Resindecor
TAMANHO MAX., DO ÁRIDO:	0-0,4 mm
DENSIDADE DO MATERIAL FRESCO:	1,75 Kg/dm3
DENSIDADE DE MATERIAL ENDURECIDO (EN 1015-10)	1,55 Kg/dm3
7 DIAS COMPRESSÃO (MPa) UNE 13892 2 C30	8,48 Mpa
28 DIAS COMPRESSÃO (MPa) UNE 13892 2 C30	20,50 Mpa
RESISTÊNCIA A FLEXÇÃO 7 DIAS UNE 13892 2	2,82 Mpa
RESISTÊNCIA A FLEXÇÃO 28 DIAS UNE 13892 2	8,62 Mpa
RESISTÊNCIA À ADESÃO 28 DIAS EM 13892-8	>1 Mpa
RESISTÊNCIA AO IMPACTO (ETAG 004)	10 Nm or J
MISTURA DE DESEMPENHO POR MÃO:	1Kg/m2/MM
RELAÇÃO DE MISTURA :	1kg de microbase 250-325 ml resindecor
VIDA ÚTIL DA MISTURA:	Aproximadamente 2h dependendo das condições ambientais.

O teste de impacto foi realizado com uma bola de aço de 1 kg, de uma altura de um metro para produzir 10J. Devido á flexibilidade do polímero, não há presença de fissuras.

Estes dados técnicos foram calculados em condições laboratoriais controladas. Mas a cimentação não tem controlo sobre as condições as ferramentas a mão-de-obra utilizada ou a seleção, preparação ou compatibilidade dos produtos utilizados; Por isso, apenas garante a qualidade do produto, a adequação das suas características e qualidades, mas não é responsável pelos resultados obtidos em condições impossíveis de verificar uma vez que o trabalho é feito. A Cementdecor tem feito esforços razoáveis para garantir a exatidão das informações aqui fornecidas, mas não assume qualquer responsabilidade por quaisquer erros, omissões ou imprecisões das mesmas.

IBEROCIMENT CEMENTDECOR SLU. / ES B37560927 / POL. IND. LAS VINAS c/ INDUSTRIA 8 NAVE 13
37500 CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA) SPAIN / +34 923 062 355/00351 969 680 178
portugal@cementdecor.pt/comercial@cementdecor.es / www.cementdecor.es

CementDecor
MICROCEMENTO

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Rev. Data: fevereiro de 2022

MICROLISSE MICROUTSIDE

Dados de identificação do produto

MICROLISSE MICROUTSIDE é um microcimento de dois componentes em pó. Foi formulado para aplicação como um revestimento contínuo de baixa espessura, com grande resistência mecânica e grande aderência, o MICROUTSIDE é aplicado sobre as camadas de MICROBASE, foi projetado como um acabamento de chão exteriores.Pode ser usado como um acabamento de parede, o acabamento é diferente de MICROFINO, neste revestimento nâo se formam nuances.

Qualidades

Revestimento contínuo sem costura (respeitar sempre as juntas de expansão).

Excelente capacidade de trabalho.

Grande adesão ao apoio.

Aplicação em quase qualquer tipo de suporte.

Alta flexibilidade .

Como usar

Preparação da MICROBASE:

Lixar as camadas de microbase com lixa de granolumetría quarenta , eliminação de rebarbas e imperfeições que possam ter as demaôs de microbase, limpeza e aspiração da superfície a aplicar.

Mistura do MiCROUTSIDE:

Para a preparação do MICROUTSIDE, despejamos a resina ResinDecor num recipiente, vamos adicionando a quantidade necessária de COLORDECOR para os quilos de MICROUTSIDE que queremos preparar, batemos a mistura até obter um produto com uma cor homogénea. No recipiente da resina, RESINDECOR, que preparamos com a cor, vamos adicionando o MICROUTSIDE em pó, pouco a pouco, batendo-o mecanicamente com revoluções baixas, quando tivermos a massa totalmente homogénea, continuamos a bater cerca de 4 minutos, mais. Depois, deixamos a massa repousar para que expele o ar. Decorrido esse tempo, realizamos a aplicação com uma talocha de borracha flexível.

Estes dados técnicos foram calculados em condições laboratoriais controladas. Mas a cimentação não tem controlo sobre as condições as ferramentas a mão-de-obra utilizada ou a seleção, preparação ou compatibilidade dos produtos utilizados; Por isso, apenas garante a qualidade do produto, a adequação das suas características e qualidades, mas não é responsável pelos resultados obtidos em condições impossíveis de verificar uma vez que o trabalho é feito. A Cementdecor tem feito esforços razoáveis para garantir a exatidão das informações aqui fornecidas, mas não assume qualquer responsabilidade por quaisquer erros, omissões ou imprecisões das mesmas.

IBEROCIMENT CEMENTDECOR SLU. / ES B37560927 / POL. IND. LAS VINAS c/ INDUSTRIA 8 NAVE 13
37500 CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA) SPAIN / +34 923 062 355/00351 969 680 178
portugal@cementdecor.pt/comercial@cementdecor.es / www.cementdecor.es

Segurança e higiene

Este produto contém cimento.

Evite o contacto com os olhos e a pele, bem como a inalação de pó.

Use luvas de borracha e óculos.

Não aplique o produto a uma temperatura ambiente inferior a 10ºC ou superior a 30ºC.

Temperaturas muito baixas e as temperaturas elevadas reduzem significativamente a vida útil do produto e a sua secagem.

Os recipientes vazios devem ser eliminados de acordo com as normas legais em vigor.

Manter fora do alcance das crianças.

Armazenamento

Deve de ser armazenado no seu recipiente original, fechado e protegido dos elementos, a temperaturas compreendidas entre 10ºC e 30ºC, num local seco e bem ventilado, longe de fontes de calor e de luz solar direta. O período de utilização é de 1 ano a partir da sua data de fábrico, quando devidamente preservado.

Formato

Recipiente de 20kg

Estes dados técnicos foram calculados em condições laboratoriais controladas. Mas a cimentação não tem controlo sobre as condições as ferramentas a mão-de-obra utilizada ou a seleção, preparação ou compatibilidade dos produtos utilizados; Por isso, apenas garante a qualidade do produto, a adequação das suas características e qualidades, mas não é responsável pelos resultados obtidos em condições impossíveis de verificar uma vez que o trabalho é feito. A Cementdecor tem feito esforços razoáveis para garantir a exatidão das informações aqui fornecidas, mas não assume qualquer responsabilidade por quaisquer erros, omissões ou imprecisões das mesmas.

IBEROCIMENT CEMENTDECOR SLU. / ES B37560927 / POL. IND. LAS VINAS c/ INDUSTRIA 8 NAVE 13
37500 CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA) SPAIN / +34 923 062 355/00351 969 680 178
portugal@cementdecor.pt/comercial@cementdecor.es / www.cementdecor.es