

MICROLISSE RESINDECOR

Descrição

RESINDECOR é uma dispersão em meio aquoso de ésteres acrílicos, isentos de plastificantes, solventes, amoníaco e alquilfeno etoxilado, formulados especificamente para o microcimento da linha MICROLISSE.

Especificações do produto

		METODO
Aspeto		Suave
Total de sólidos	50 ± 1	I-10-31
Viscosidade Brookfield RVT a 23º C (sp. 3/20 rpm, mPa·s):	500-1600	I-10-32
PH	7,5-8,2	I-10-33
Temperatura mínima de formação de película (TMFF) (ºC):	0	I-10-43
Peso específico a 20º C (g/cm ³):	1,03-1,09	I-10-52
Sistema emulsionante:	Aniónico	
Estabilidade ao gelo:	Boa	

Dados de identificação do produto

A Resindecor é um produto especialmente adequado para misturar com microcimento devido à sua grande resistência ao alcalino. Ao adicionar a Resindecor, as propriedades mecânicas do microcimento são melhoradas, de modo a absorver as possíveis expansões e contrações do substrato devido tanto aos movimentos estruturais como às diferenças de temperatura. As propriedades de adesão e impermeabilização do microcimento também são melhoradas. A resindecor é indicada para a aplicação de microcimento tanto nos pisos como nas paredes.

Estes dados técnicos foram calculados em condições laboratoriais controladas. Mas a cimentação não tem controlo sobre as condições as ferramentas a mão-de-obra utilizada ou a seleção, preparação ou compatibilidade dos produtos utilizados; Por isso, apenas garante a qualidade do produto, a adequação das suas características e qualidades, mas não é responsável pelos resultados obtidos em condições impossíveis de verificar uma vez que o trabalho é feito. A Cementdecor tem feito esforços razoáveis para garantir a exatidão das informações aqui fornecidas, mas não assume qualquer responsabilidade por quaisquer erros, omissões ou imprecisões das mesmas.

RESINDECOR

Armazenamento

A resindecor deve ser armazenada a temperaturas entre 5º e 40º C; nos recipientes originais que os conservam do frio intenso e longe das fontes de calor. Os recipientes devem ser mantidos firmemente fechados para evitar a formação de uma película de superfície, devido à evaporação da água. Se estas condições forem mantidas, o produto mantém as suas propriedades por um período de aproximadamente um ano.

Formato

Recipiente de 5-10-25 Litros

Segurança e higiene

Resindecor não é tóxico, perigoso ou inflamável, em condições normais de manuseamento. Este produto não contém qualquer substância nociva que leve, nos termos do regulamento em vigor, a tomar quaisquer medidas adicionais relativas à sua rotulagem. A sua utilização é recomendada sem medidas especiais de segurança, apenas normas legais de saúde e higiene no trabalho e medidas adicionais derivadas da utilização racional do manuseamento de substâncias químicas.

Estes dados técnicos foram calculados em condições laboratoriais controladas. Mas a cimentação não tem controlo sobre as condições as ferramentas a mão-de-obra utilizada ou a seleção, preparação ou compatibilidade dos produtos utilizados; Por isso, apenas garante a qualidade do produto, a adequação das suas características e qualidades, mas não é responsável pelos resultados obtidos em condições impossíveis de verificar uma vez que o trabalho é feito. A Cementdecor tem feito esforços razoáveis para garantir a exatidão das informações aqui fornecidas, mas não assume qualquer responsabilidade por quaisquer erros, omissões ou imprecisões das mesmas.