

PRIMERDECOR GRIT

Descrição

Primerdecor GRIT é um copolímero vinil-acrílico, base água, livre de alquilfenóis etoxilados, agregado selecionado não superior a 0,3 de granulometria, especialmente indicado para utilização como promotor de adesão em suportes não absorventes e absorventes.

Especificações do produto

Aspeto	MÉTODO	
	Creme de leite	
Total de sólidos	50 ± 1	I-10-31
Viscosidad Brookfield RVT a 23° C (sp. 3/20 rpm, mPa·s):	< 900	I-10-32
PH	3,0-5,0	I-10-33
Peso específico a 20°C (g/cm ³):	1,00-1,05	I-10-52
Sistema emulsionante:	Aniónico	

Dados de identificação do produto

Primerdecor GRIT é uma emulsão usada como promotora de adesão entre materiais não absorventes e materiais absorventes. Trata-se de um produto destinado a promover a adesão entre estes materiais, indicando-se para a adesão entre estes materiais e argamassas auto-niveladoras.

Como usar

Aplicação:	Rolo anti-gota
Tempo de secagem:	40 minutos
Rendimento:	8-10 M2 por litro

Estes dados técnicos foram calculados em condições laboratoriais controladas. Mas a cimentação não tem controlo sobre as condições as ferramentas a mão-de-obra utilizada ou a seleção, preparação ou compatibilidade dos produtos utilizados; Por isso, apenas garante a qualidade do produto, a adequação das suas características e qualidades, mas não é responsável pelos resultados obtidos em condições impossíveis de verificar uma vez que o trabalho é feito. A Cementdecor tem feito esforços razoáveis para garantir a exatidão das informações aqui fornecidas, mas não assume qualquer responsabilidade por quaisquer erros, omissões ou imprecisões das mesmas.

IBEROCIMENT CEMENTDECOR SLU. / ES B37560927 / POL. IND. LAS VINAS c/ INDUSTRIA 8 NAVE 13

37500 CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA) SPAIN / +34 923 062 355/00351 969 680 178
portugal@cementdecor.pt/comercial@cementdecor.es / www.cementdecor.es

PRIMERDECOR GRIT

Armazenamento

O PRIMERDECOR GRIT deve ser armazenado a temperaturas entre 5 e 40°C, nos recipientes originais que os conservam do frio intenso e longe das fontes de calor. Os recipientes devem ser mantidos firmemente fechados para evitar a formação de uma película de superfície, devido à evaporação da água. Se estas condições forem mantidas, o produto mantém as suas propriedades por um período de aproximadamente um ano.

Formato

Recipiente de 5 KG

Segurança e higiene

O PrimerDecor Grit não é tóxico, perigoso ou inflamável, em condições normais de manuseamento. Este produto não contém qualquer substância nociva que leve, nos termos do regulamento em vigor, a tomar quaisquer medidas adicionais relativas à sua rotulagem. A sua utilização é recomendada sem medidas especiais de segurança, apenas normas legais de saúde e higiene no trabalho e medidas adicionais derivadas da utilização racional do manuseamento de substâncias químicas.

Estes dados técnicos foram calculados em condições laboratoriais controladas. Mas a cimentação não tem controlo sobre as condições as ferramentas a mão-de-obra utilizada ou a seleção, preparação ou compatibilidade dos produtos utilizados; Por isso, apenas garante a qualidade do produto, a adequação das suas características e qualidades, mas não é responsável pelos resultados obtidos em condições impossíveis de verificar uma vez que o trabalho é feito. A Cementdecor tem feito esforços razoáveis para garantir a exatidão das informações aqui fornecidas, mas não assume qualquer responsabilidade por quaisquer erros, omissões ou imprecisões das mesmas.

IBEROCIMENT CEMENTDECOR SLU. / ES B37560927 / POL. IND. LAS VINAS c/ INDUSTRIA 8 NAVE 13

37500 CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA) SPAIN / +34 923 062 355/00351 969 680 178
portugal@cementdecor.pt/comercial@cementdecor.es / www.cementdecor.es