

# SEALDECOR HIGH TRAFFIC

## Descrição

Mistura de poliuretano alifático elástico e acrílico, especialmente adequado para a utilização em impermeabilização, como único aglutinante ou em combinação com outros. Produto isento de MPN e NEP.

## Especificações do produto

<b>Aspeto</b>	Líquido translúcido	NC/34
<b>pH</b>	7 – 9	NC/11
<b>Sólidos %</b>	37,5 ± 1 %	NC/06
<b>Viscosidade</b>	200-500 mPas	

## Características físicas e químicas

<b>Composição</b>	Polieter, poliéster - Acrílico
<b>Personagem iónica</b>	Aniónico
<b>Solubilidade</b>	En agua
<b>Alongamento</b>	aprox 600%
<b>Tensão de Rotura</b>	40 MPa

## Dados de identificação do produto

Revestimento formulado para ser aplicado como selador em pavimentos, ou revestimento sespecial, proporção excelente brilho e poder de adesão em uma grande variedade de materiais. Confere excelente dureza e resistência química. Especialmente adequado para fazer membranas elásticas. Excelente adesão em substratos de baixa porosa.

Aplicar a temperaturas entre 7º e 35º C.

Cor incolor.

Aparência de brilho.

Estes dados técnicos foram calculados em condições laboratoriais controladas. Mas a cimentação não tem controlo sobre as condições as ferramentas a mão-de-obra utilizada ou a seleção, preparação ou compatibilidade dos produtos utilizados; Por isso, apenas garante a qualidade do produto, a adequação das suas características e qualidades, mas não é responsável pelos resultados obtidos em condições impossíveis de verificar uma vez que o trabalho é feito. A Cementdecor tem feito esforços razoáveis para garantir a exatidão das informações aqui fornecidas, mas não assume qualquer responsabilidade por quaisquer erros, omissões ou imprecisões das mesmas.

# SEALDECOR HIGH TRAFFIC

## Como usar

Agitar recipientes antes de usar.

O suporte deve ser seco, limpo e livre de pó, gorduras e outros poluentes.

A aplicação deve ser feita com rolos de cabelo de 6mm, pistola ou airgles.

Aplicar a temperaturas entre 7 e 35 °C.

## Produção por camada

Rolo entre 12 e 15 M2 por litro.

Airgless entre 8 e 10 M2 por litro.

O desempenho depende da espessura da película aplicada, textura, porosidade do suporte, irregularidades, temperatura, perdas durante a pintura, etc.

## Tempos de secagem

Os tempos de secagem variam consoante a circulação do ar, a temperatura, a espessura da película e o número de camadas, e serão afetados em conformidade.

Secagem ao tacto: 50 minutos .

Secagem total: 5 horas.

## Armazenamento

No recipiente fechado original, a temperatura e humidade não extremas.

Mantenha-se afastado da luz solar directa.

Máximo recomendado de fabrico: 1 ano.

## Formato

Recipiente de 5 Litros

Estes dados técnicos foram calculados em condições laboratoriais controladas. Mas a cimentação não tem controlo sobre as condições as ferramentas a mão-de-obra utilizada ou a seleção, preparação ou compatibilidade dos produtos utilizados; Por isso, apenas garante a qualidade do produto, a adequação das suas características e qualidades, mas não é responsável pelos resultados obtidos em condições impossíveis de verificar uma vez que o trabalho é feito. A Cementdecor tem feito esforços razoáveis para garantir a exatidão das informações aqui fornecidas, mas não assume qualquer responsabilidade por quaisquer erros, omissões ou imprecisões das mesmas.