

SEALDECOR

Descrição

Mistura de poliuretano alifático elástico e acrílico, especialmente adequado para a utilização em impermeabilização, como único aglutinante ou em combinação com outros. Produto isento de MPN e NEP.

Especificações do produto

Aspeto	Líquido translúcido	NC/34
pH	7 – 9	NC/11
Sólidos %	31%	NC/06
Viscosidade	150-400 mPas	

Características físicas e químicas

Composição	Polieter, poliéster - Acrílico
Personagem iónica	Aniónico
Solubilidade	Na água
Alongamento	aprox 600%
Tensão de Rotura	40 MPa

Dados de identificação do produto

Revestimento formulado para ser aplicado como selante em pavimentos, ou revestimentos especiais, excelente proporção, brilho, e poder de adesão. Aplicável em uma grande variedade de materiais. Confere excelente dureza e resistência química. Especialmente adequado para fazer membranas elásticas. Excelente adesão em substratos poco porosos.

Aplicar a temperaturas entre 7º e 35º C.

Cor: incolor.

Aparência de brilho.

Estes dados técnicos foram calculados em condições laboratoriais controladas. Mas a cimentação não tem controlo sobre as condições as ferramentas a mão-de-obra utilizada ou a seleção, preparação ou compatibilidade dos produtos utilizados; Por isso, apenas garante a qualidade do produto, a adequação das suas características e qualidades, mas não é responsável pelos resultados obtidos em condições impossíveis de verificar uma vez que o trabalho é feito. A Cementdecor tem feito esforços razoáveis para garantir a exatidão das informações aqui fornecidas, mas não assume qualquer responsabilidade por quaisquer erros, omissões ou imprecisões das mesmas.

IBEROCIMENT CEMENTDECOR SLU. / ES B37560927 / POL. IND. LAS VINAS c/ INDUSTRIA 8 NAVE 13

37500 CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA) SPAIN / +34 923 062 355/00351 969 680 178

portugal@cementdecor.pt/comercial@cementdecor.es / www.cementdecor.es

SEALDECOR

Como usar

Agitar recipientes antes de usar.

O suporte deve ser seco, limpo e livre de pó, gorduras e outros contaminantes.

A aplicação deve ser feita com rolos de cabelo de 6mm, pistola ou airgles.

Aplicar a temperaturas entre 7 e 35 °C.

Produção por camada

Rolo entre 12 e 15 M2 por litro.

Airgless entre 8 e 10 M2 por litro.

O desempenho depende da espessura da película aplicada, textura, porosidade do suporte, irregularidades, temperatura, perdas durante a pintura, etc...

Tempos de secagem

Os tempos de secagem variam consoante a circulação do ar, a temperatura, a espessura da película e o número de camadas, e serão afetados em conformidade.

Toque na secagem: 50 minutos.

Secagem total: 5 horas.

Armazenamento

No recipiente fechado original, a temperatura e humidade não extremas.

Mantenha-se afastado da luz solar direta.

Máximo recomendado de fabricação: 1 ano.

Formato

Recipiente de 5 e 10 Litros

Estes dados técnicos foram calculados em condições laboratoriais controladas. Mas a cimentação não tem controlo sobre as condições as ferramentas a mão-de-obra utilizada ou a seleção, preparação ou compatibilidade dos produtos utilizados; Por isso, apenas garante a qualidade do produto, a adequação das suas características e qualidades, mas não é responsável pelos resultados obtidos em condições impossíveis de verificar uma vez que o trabalho é feito. A Cementdecor tem feito esforços razoáveis para garantir a exatidão das informações aqui fornecidas, mas não assume qualquer responsabilidade por quaisquer erros, omissões ou imprecisões das mesmas.