

LACKDECOR WT ALTO TRÁFEGO

Descrição

Verniz pronto a utilizar de poliuretano acrílico híbrido alifático, baseado em poliéster e policarbonato livre de NMP, e NEP, especialmente indicado como acabamento para pavimentos, parquet, cimento e betão.

Especificações do produto

Aspeto:	Líquido	NC/34
pH:	7 – 9	NC/11
Sólidos %:	33	NC/06
Viscosidade:	600 cps	

Características físicas e químicas

Composição:	Polyester-Policarbonato-acrílico
Caráter iónico:	Aniónico
Solubilidade:	Na água
Elasticidade:	Aprox. 150%
Dureza König:	180 seg.

Dados de identificação do produto

Revestimento formulado para ser aplicado como verniz, no chão, ou em revestimentos especiais, onde o desempenho da alta dureza e a resistência á abrasão e á água, são necessárias.

Aplicar a temperaturas entre 7º a 35 ºC

Apresenta uma excelente resistência a abrasão, grande dureza e altíssima resistência á água. Dada a sua hidrofogicidade recomenda-se usar só como capa final.

Relação de mistura: 100:10

Cor: incolor

Aparência: brilhante, acetinado e mate

Estes dados técnicos foram calculados em condições laboratoriais controladas. Mas a cimentação não tem controlo sobre as condições as ferramentas a mão-de-obra utilizada ou a seleção, preparação ou compatibilidade dos produtos utilizados; Por isso, apenas garante a qualidade do produto, a adequação das suas características e qualidades, mas não é responsável pelos resultados obtidos em condições impossíveis de verificar uma vez que o trabalho é feito. A Cementdecor tem feito esforços razoáveis para garantir a exatidão das informações aqui fornecidas, mas não assume qualquer responsabilidade por quaisquer erros, omissões ou imprecisões das mesmas.

LACKDECOR WT ALTO TRÁFEGO

Como usar

Agitar os recipientes antes de usar.

Misture cada litro do componente A, com cem mililitros do componente B.

O suporte deve ser seco, limpo livre de pó, gorduras e outros poluentes.

A aplicação deve ser feita com rolos de microfibras de 4mm, pistola ou airless.

Recomenda-se ter o suporte previamente selado com duas mãos de Sealdecor .

Aplicar a temperaturas entre 7º a 35 ºC.

Rendimento por camada

Aplicação com rolo: 10/12 M2 por litro

Aplicação com pistola ou airless : 8/10 M2 por litro

O rendimento depende da espessura da película aplicada, textura, porosidade do suporte, irregularidades, temperatura, perdas durante a pintura, etc.....

Tempos de secagem

Os tempos de secagem variam consoante a circulação do ar, a temperatura, a espessura da película, o número de camada e serão afetados em conformidade.

Secagem ao tato: 50 minutos

Secagem total: 72 horas

Secagem final com desempenho máximo de dureza: 10 dias

Estes dados técnicos foram calculados em condições laboratoriais controladas. Mas a cimentação não tem controlo sobre as condições as ferramentas a mão-de-obra utilizada ou a seleção, preparação ou compatibilidade dos produtos utilizados; Por isso, apenas garante a qualidade do produto, a adequação das suas características e qualidades, mas não é responsável pelos resultados obtidos em condições impossíveis de verificar uma vez que o trabalho é feito. A Cementdecor tem feito esforços razoáveis para garantir a exatidão das informações aqui fornecidas, mas não assume qualquer responsabilidade por quaisquer erros, omissões ou imprecisões das mesmas.

LACKDECOR WT ALTO TRÁFEGO

Armazenamento

No recipiente fechado original, a temperatura e humidade não extremas.

Mantenha-o afastado da luz solar direta.

Validade máxima recomendada desde a fabricação: 1 ano.

Formato

Recipiente de 5 Litros componente A

Recipiente de 500ML componente B

Estes dados técnicos foram calculados em condições laboratoriais controladas. Mas a cimentação não tem controlo sobre as condições as ferramentas a mão-de-obra utilizada ou a seleção, preparação ou compatibilidade dos produtos utilizados; Por isso, apenas garante a qualidade do produto, a adequação das suas características e qualidades, mas não é responsável pelos resultados obtidos em condições impossíveis de verificar uma vez que o trabalho é feito. A Cementdecor tem feito esforços razoáveis para garantir a exatidão das informações aqui fornecidas, mas não assume qualquer responsabilidade por quaisquer erros, omissões ou imprecisões das mesmas.