

LACKDECOR WT

Descrição

Verniz pronto a utilizar de poliuretano acrílico híbrido alifático, baseado em poliéster e policarbonato isento de NMP, e NEP, especialmente indicado como acabamento para pavimentos e paredes, parquet, cimento e betão.

Especificações do produto

Aspeto:	Líquido	NC/34
pH:	7 – 9	NC/11
Sólidos %:	28	NC/06
Viscosidade:	500 cps	

Características físicas e químicas

Composição:	Polyester-Policarbonato-acrílico
Caráter iónico:	Aniónico
Solubilidade:	Na água
Elastecidade:	Aprox. 150%
Dureza König:	180 seg.

Dados de identificação do produto

Revestimento formulado para ser aplicado como verniz em pavimentos, ou revestimentos especiais, onde é necessário um elevado desempenho de dureza, resistência à abrasão e à água.

Aplicar a temperaturas entre 7º e 35 ºC.

Tem excelente dureza, elevada resistência à abrasão e à água.

Dada a sua hidrofobia, recomenda-se a utilização apenas como camada final.

Relação de mistura: Pronto a usar.

Cor: incolor.

Aparência: brilhante, acetinado e mate.

Estes dados técnicos foram calculados em condições laboratoriais controladas. Mas a cimentação não tem controlo sobre as condições as ferramentas a mão-de-obra utilizada ou a seleção, preparação ou compatibilidade dos produtos utilizados; Por isso, apenas garante a qualidade do produto, a adequação das suas características e qualidades, mas não é responsável pelos resultados obtidos em condições impossíveis de verificar uma vez que o trabalho é feito. A Cementdecor tem feito esforços razoáveis para garantir a exatidão das informações aqui fornecidas, mas não assume qualquer responsabilidade por quaisquer erros, omissões ou imprecisões das mesmas.

LACKDECOR WT

Como usar

Agitar os recipientes antes de usar.

O suporte deve estar seco, limpo, livre de pó, gorduras e outros contaminantes.

A aplicação deve ser feita com rolos de microfibra de 4mm, pistola ou airless.

Recomenda-se ter o suporte previamente selado com duas mãos de Sealdecor.

Aplicar a temperaturas entre 7º e 35 ºC.

Produção por camada

Aplicação com rolo: entre 12 e 15 M2

Aplicação á pistola ou airgles: entre 8 e 11 M2

O desempenho depende da espessura da película aplicada, textura, porosidade do suporte, irregularidades, temperatura, perdas durante a pintura, etc.

Tempos de secagem

Os tempos de secagem variam consoante a circulação do ar, a temperatura, a espessura da película e o número de camadas, e serão afetados em conformidade.

Secagem do toque: 50 minutos.

Secagem para trânsito: 72 horas .

Secagem final com desempenho máximo de dureza: 15 dias.

Estes dados técnicos foram calculados em condições laboratoriais controladas. Mas a cimentação não tem controlo sobre as condições as ferramentas a mão-de-obra utilizada ou a seleção, preparação ou compatibilidade dos produtos utilizados; Por isso, apenas garante a qualidade do produto, a adequação das suas características e qualidades, mas não é responsável pelos resultados obtidos em condições impossíveis de verificar uma vez que o trabalho é feito. A Cementdecor tem feito esforços razoáveis para garantir a exatidão das informações aqui fornecidas, mas não assume qualquer responsabilidade por quaisquer erros, omissões ou imprecisões das mesmas.

LACKDECOR WT

Armazenamento

No recipiente original fechado e a temperatura e humidade não extremas.

Manter afastado da luz solar direta.

Validade máxima recomendada depois da fabricação: 1 ano.

Formato

Recipiente de 5 litros componente A .

Recipiente de componente B de 500ML.

Estes dados técnicos foram calculados em condições laboratoriais controladas. Mas a cimentação não tem controlo sobre as condições as ferramentas a mão-de-obra utilizada ou a seleção, preparação ou compatibilidade dos produtos utilizados; Por isso, apenas garante a qualidade do produto, a adequação das suas características e qualidades, mas não é responsável pelos resultados obtidos em condições impossíveis de verificar uma vez que o trabalho é feito. A Cementdecor tem feito esforços razoáveis para garantir a exatidão das informações aqui fornecidas, mas não assume qualquer responsabilidade por quaisquer erros, omissões ou imprecisões das mesmas.