CementDecor
MICROCEMENTO

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Rev. Data: Março de 2023

LevelDecor Gross

Descrição

Argamassa cimenticia auto-niveladora de regulação normal para recrescimento ou regularização de pavimentos interiores. Alta adesão, aplicação fácil devido á sua grande fluidez , válida tanto para aplicações de bombagem como de derrame, válida para pavimentos com aquecimento radiante.

Dados técnicos

TIPO:	AUTO-NIVELANTE
ASPETO:	Pó cinzento
MISTURA	Água
28 DIAS COMPRESSÃO (MPa) UNE 13892 2 C30	> 35 Mpa
COMPRESSÃO de 7 dias	> 7 N/mm²
Resistência à Flexão 28 dias	> 7,0 N/mm²
Densidade de mistura (Kg/l)	Aproxi. 2,2kg/L
Adesão ao betão 28 dias (N/mm²)	> 1,5 N/mm²
Expesura da capa minima e máxima:	0,5-30mm
Definição:	< 450 min
Transitabilidade (22º C)	48 h
Rendimento m x mm de espessura:	1,85Kg/m2
Cobertura(22º C)	24h
Retração (mm/m)	< 0,9
Relação de mistura:	250-260ML x kg
Vida útil da mistura:	30 min

Estes dados técnicos foram calculados em condições laboratoriais controladas. Mas a cimentação não tem controlo sobre as condições as ferramentas a mão-de-obra utilizada ou a seleção, preparação ou compatibilidade dos produtos utilizados; Por isso, apenas garante a qualidade do produto, a adequação das suas características e qualidades, mas não é responsáve l pelos resultados obtidos em condições impossíveis de verificar uma vez que o trabalho é feito. A Cementdecor tem feito esforços razoáveis para garantir a exatidão das informações aqui fornecidas, mas não assume qualquer responsabilidade por quaisquer erros, omissões ou imprecisões das mesmas.

IBEROCIMENT CEMENTDECOR SLU. / ES B37560927 / POL. IND. LAS VINAS c/ INDUSTRIA 8 NAVE 13
37500 CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA) SPAIN / +34 923 062 355/00351 969 680 178
portugal@cementdecor.pt/comercial@cementdecor.es / www.cementdecor.es

LevelDecor Gross

Dados de identificação do produto

Argamassa comentícia autoniveladora, para recrescimento ou regularização de pavimentos interiores e exteriores. Fácil aplicação devido à sua grande fluidez, válida para aplicações tanto por bombagem como derrame, válida para pavimentos com aquecimento radiante. Nivelamento e isolamento de superfícies de betão e/ou argamassa.

Como usar

Preparação de apoio:

Os suportes devem ser ásperos, estáveis, limpos, livres de pó, tinta, gesso, agentes de libertação, verifiquem a planície, bem como, que não haja peças desintegradoras, se necessário, higienizá-lo anteriormente. Os suportes absorventes serão previamente humedecidos.

Amasado:

Amasse mecanicamente com água limpa e potável, na quantidade indicada, até obter um fluido homogéneo e uma pasta autonivelante sem grumos. Deixe repousar durante 2 minutos e misture novamente brevemente.

Aplicação:

Deite a mistura no suporte e ajude a nivelar completamente a mistura no suporte com espátula ou ancinho nivelador, tem que passar o rolo de arejador para a eliminação de bolhas e obter uma melhor planimetria.

Precauções:

Respeite as quantidades de água do amassado.
Um excesso de água não melhora a capacidade de trabalho e pode alterar a aparência final, bem como uma diminuição do desempenho final.
Não se aplique diretamente em solos anidosos.
Não recomendado para espessuras inferiores a 2 centímetros.
Respeite as espessuras recomendadas.
Não se recomenda aplicar em superfícies metálicas.
Realizar e respeitar adequadamente as juntas estruturais e a fração.

Estes dados técnicos foram calculados em condições laboratoriais controladas. Mas a cimentação não tem controlo sobre as condições as ferramentas a mão-de-obra utilizada ou a seleção, preparação ou compatibilidade dos produtos utilizados; Por isso, apenas garante a qualidade do produto, a adequação das suas características e qualidades, mas não é responsáve l pelos resultados obtidos em condições impossíveis de verificar uma vez que o trabalho é feito. A Cementdecor tem feito esforços razoáveis para garantir a exatidão das informações aqui fornecidas, mas não assume qualquer responsabilidade por quaisquer erros, omissões ou imprecisões das mesmas.

IBEROCIMENT CEMENTDECOR SLU. / ES B37560927 / POL. IND. LAS VINAS c/ INDUSTRIA 8 NAVE 13
37500 CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA) SPAIN / +34 923 062 355/00351 969 680 178
portugal@cementdecor.pt/comercial@cementdecor.es / www.cementdecor.es

LevelDecor Gross

Segurança e higiene

Este produto contém cimento.

Evite o contacto com os olhos e a pele, bem como a inalação de pó.

Use luvas de borracha e óculos.

Não aplique o produto à temperatura ambiente inferior a 10ºC ou superior a 30ºC.

Temperaturas muito baixas e as temperaturas elevadas reduzem significativamente a vida útil do produto e a sua secagem.

Os recipientes vazios devem ser eliminados de acordo com as normas legais em vigor.

Mantenha-se fora do alcance das crianças.

Armazenamento

Deve ser armazenado no seu recipiente original fechado e protegido dos elementos, a temperaturas compreendidas entre 10ºC e 30ºC , num local seco e bem ventilado, longe de fontes de calor e de luz solar direta. O período de utilização é de 1 ano a partir da sua data de fabrico, devidamente preservado.

Formato

Recipiente de 20kg

Estes dados técnicos foram calculados em condições laboratoriais controladas. Mas a cimentação não tem controlo sobre as condições as ferramentas a mão-de-obra utilizada ou a seleção, preparação ou compatibilidade dos produtos utilizados; Por isso, apenas garante a qualidade do produto, a adequação das suas características e qualidades, mas não é responsáve l pelos resultados obtidos em condições impossíveis de verificar uma vez que o trabalho é feito. A Cementdecor tem feito esforços razoáveis para garantir a exatidão das informações aqui fornecidas, mas não assume qualquer responsabilidade por quaisquer erros, omissões ou imprecisões das mesmas.

IBEROCIMENT CEMENTDECOR SLU. / ES B37560927 / POL. IND. LAS VINAS c/ INDUSTRIA 8 NAVE 13
37500 CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA) SPAIN / +34 923 062 355/00351 969 680 178
portugal@cementdecor.pt/comercial@cementdecor.es / www.cementdecor.es