CementDecor
MICROCEMENTO

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Rev. Data: fevereiro de 2022

LevelDecor

Descrição

Argamassa composta por cimento, agregados siliciosos de granulométria controlada e aditivos que conferem ao produto uma grande resistência e capacidade de nivelamento. Adequado para nivelar pavimentos com espessuras até 10mm. Aplicar antes da colocação do revestimento, tem um rápido desenvolvimento de resistências. Para uso interno. Argamassa de auto-nivelado classificada de acordo com a norma UNE-EN 13813 como CT - C30 - F7.
como CT – C30 – F7

Dados técnicos

TIPO:	AUTONIVELANTE
ASPETO:	Pó cinzento
MISTURA:	Água
28 DIAS COMPRESSÃO (MPa) UNE 13892 2 C30	> 30 Mpa
RESISTÊNCIA À adesão 28 DIAS EM 13892-8	> 7 Mpa
Densidade de mistura (Kg/L)	2,1
Espessura máxima da camada	10mm
Definição	< 2 horas (*)
Transitabilidade (22º C)	12 h
Performance m x mm espessura	1,80 Kg/m2
Cobertura (22º C)	24 h
Retração (mm/m)	< 0,8
RENDIMENTO DA MISTURA POR DEMÃO:	1Kg/m2/MM
RELAÇÃO DE MISTURA :	240-260 ML X kg
VIDA ÚTIL DA MISTURA:	20 min

Estes dados técnicos foram calculados em condições laboratoriais controladas. Mas a cimentação não tem controlo sobre as condições as ferramentas a mão-de-obra utilizada ou a seleção, preparação ou compatibilidade dos produtos utilizados; Por isso, apenas garante a qualidade do produto, a adequação das suas características e qualidades, mas não é responsável pelos resultados obtidos em condições impossíveis de verificar uma vez que o trabalho é feito. A Cementdecor tem feito esforços razoáveis para garanti r a exatidão das informações aqui fornecidas, mas não assume qualquer responsabilidade por quaisquer erros, omissões ou imprecisões das mesmas.

IBEROCIMENT CEMENTDECOR SLU. / ES B37560927 / POL. IND. LAS VINAS c/ INDUSTRIA 8 NAVE 13
37500 CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA) SPAIN / +34 923 062 355/00351 969 680 178
portugal@cementdecor.pt/comercial@cementdecor.es / www.cementdecor.es

CementDecor
MICROCEMENTO

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Rev. Data: fevereiro de 2022

LevelDecor

Dados de identificação do produto

Argamassa cimenticia auto-niveladora, adequada para a preparação do suporte, nivelando o solo.

Como usar

Preparação de apoio:

Os suportes devem ser ásperos, duros, estáveis, limpos, livres de pó, tinta, gesso, agentes de desbloqueio, verifiquem a achação, bem como, a nâo existência de peças desintegradoras no suporte, e, se necessário, limpá-lo previamente.

Imprimaçâo do suporte:

Aplicação de uma mão de Primerdecor Grift com rolo de lã anti-gota, a aplicação deve ser feita esticando bem o material e cruzando vertical e horizontalmente, até que o produto esteja bem estendido, espere meia hora antes de realizar o passo seguinte.

Amassar:

Amasse mecanicamente com água limpa e potável na quantidade indicada até obter um fluido homogéneo e pasta auto-nivelada sem caroços. Amasse a quantidade de material que pode ser utilizada num tempo máximo de 30 minutos após amassar, tempo que pode ser alterado de acordo com as condições ambientais. Deixe repousar 2 minutos.

Aplicação:

Deite a mistura no suporte e ajude a nivelar completamente a mistura com espátula ou ancinho nivelador, tem que passar o rolo de arejador para a eliminação de bolhas e obter uma planimetria melhor.

Precauções:

Não aplique no exterior ou em bases suscetíveis à humidade por elevaçâo capilar.
Respeite as quantidades de água amassada.
Um excesso de água não melhora a capacidade de trabalho e pode alterar a aparência final, bem como uma diminuição do desempenho final.
Respeite as espessuras recomendadas.
Não se deve aplicar em superfícies metálicas.
Realizar e respeitar adequadamente as juntas estruturais e a fração.

Estes dados técnicos foram calculados em condições laboratoriais controladas. Mas a cimentação não tem controlo sobre as condições as ferramentas a mão-de-obra utilizada ou a seleção, preparação ou compatibilidade dos produtos utilizados; Por isso, apenas garante a qualidade do produto, a adequação das suas características e qualidades, mas não é responsável pelos resultados obtidos em condições impossíveis de verificar uma vez que o trabalho é feito. A Cementdecor tem feito esforços razoáveis para garanti r a exatidão das informações aqui fornecidas, mas não assume qualquer responsabilidade por quaisquer erros, omissões ou imprecisões das mesmas.

IBEROCIMENT CEMENTDECOR SLU. / ES B37560927 / POL. IND. LAS VINAS c/ INDUSTRIA 8 NAVE 13
37500 CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA) SPAIN / +34 923 062 355/00351 969 680 178
portugal@cementdecor.pt/comercial@cementdecor.es / www.cementdecor.es

LevelDecor

Segurança e higiene

Este produto contém cimento.

Evite o contacto com os olhos e a pele, bem como a inalação de pó.

Use luvas de borracha e óculos.

Não aplique o produto a uma temperatura ambiente inferior a 10ºC ou superior a 30ºC.

Temperaturas muito baixas e as temperaturas elevadas reduzem significativamente a vida útil do produto e a sua secagem.

Os recipientes vazios devem ser eliminados de acordo com as normas legais em vigor.

Manter fora do alcance das crianças.

Armazenamento

Deve ser armazenado no seu recipiente original fechado, e protegido dos elementos, a temperaturas compreendidas entre 10ºC e 30ºC, num local seco e bem ventilado, longe de fontes de calor e de luz solar direta. O período de utilização é de 1 ano a partir da sua data de fabrico, se foi devidamente preservado.

Formato

Recipiente de 20kg.

Estes dados técnicos foram calculados em condições laboratoriais controladas. Mas a cimentação não tem controlo sobre as condições as ferramentas a mão-de-obra utilizada ou a seleção, preparação ou compatibilidade dos produtos utilizados; Por isso, apenas garante a qualidade do produto, a adequação das suas características e qualidades, mas não é responsável pelos resultados obtidos em condições impossíveis de verificar uma vez que o trabalho é feito. A Cementdecor tem feito esforços razoáveis para garanti r a exatidão das informações aqui fornecidas, mas não assume qualquer responsabilidade por quaisquer erros, omissões ou imprecisões das mesmas.

IBEROCIMENT CEMENTDECOR SLU. / ES B37560927 / POL. IND. LAS VINAS c/ INDUSTRIA 8 NAVE 13
37500 CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA) SPAIN / +34 923 062 355/00351 969 680 178
portugal@cementdecor.pt/comercial@cementdecor.es / www.cementdecor.es