

Morterflex

Descrição

Argamassa impermeabilizante flexível de dois componentes à base de cimentos, agregados siliciosos, resinas sintéticas e aditivos.

Dados técnicos

TIPO:	Argamassa impermeabilizante flexível
ASPETO:	Pó cinzento
MISTURA	Resinflex
Densidade en fresco (Kg/l)	1,7 Aprox
Granulometría	0-0,3mm
Espessura da camada	1-2mm
Consumo (argamassa seca)	1,7 Kg/m ² y mm
Vida útil da mistura	30-40 minutos
Adesão inicial	>0,5 N/mm ²
Adesão após o calor	>0,5 N/mm ²
Adesão após ciclos de descongelamento do gelo	>0,5 N/mm ²
Adesão após imersão em água calcária	>0,5 N/mm ²
Adesão após imersão em água clorada	>0,5 N/mm ²
Teste de impermeabilidade à água	No penetra el agua
Capacidade de alongamento da fissura	>1 mm
Relação mistura/talocha	225ml x kg
Relação de mistura com rolo	335mlx kg

Estes dados técnicos foram calculados em condições laboratoriais controladas. Mas a cimentação não tem controlo sobre as condições as ferramentas a mão-de-obra utilizada ou a seleção, preparação ou compatibilidade dos produtos utilizados; Por isso, apenas garante a qualidade do produto, a adequação das suas características e qualidades, mas não é responsável pelos resultados obtidos em condições impossíveis de verificar uma vez que o trabalho é feito. A Cementdecor tem feito esforços razoáveis para garantir a exatidão das informações aqui fornecidas, mas não assume qualquer responsabilidade por quaisquer erros, omissões ou imprecisões das mesmas.

Morterflex

Dados de identificação do produto

Argamassa flexível impermeabilizante de dois componentes à base de cimentos, agregados siliciosos, resinas sintéticas e aditivos. Impermeabilização e revestimentos de proteção superficial que exigem flexibilidade devido ao risco de pequenas fissuras.

Como usar

Preparação de apoio:

Os suportes devem estar limpos, saudáveis, isentos de óleos, graxas, tintas, poeiras, rejuntas de cimento, resíduos betuminosos, etc.....

A resistência à tração do suporte deve ser $> 1 \text{ N/mm}^2$.

Repare se necessário o suporte 24 horas antes com argamassas de reparação.

Os suportes absorventes serão humedecidos até a saturação, mas sem alagamento. A aplicação começará quando as superfícies parecerem foscas.

Amassado:

Amasse mecanicamente até obter uma pasta fluida homogénea sem grumos. Deixe repousar 2 minutos.

Aplicação:

A aplicação pode ser feita com talocha, rolo de cabelo comprido ou por projeção, pode ser colocado com malha ou sem ela. A união entre malhas de fibra de vidro deve ser feita por sobreposição de cerca de 3-4 cm. A malha deve estar completamente coberta. Para impermeabilizar, aplique sempre as duas mãos com uma espessura total mínima de 2 mm. Aplique a segunda camada numa direção perpendicular uma vez endurecida a primeira camada (5 horas a 20° C). Aguarde um tempo mínimo de cura de cerca de 7 dias antes de ser coberto.

Precauções:

Não aplique o produto a temperaturas inferiores a 5° C ou superiores a 35° C.

Não aplique com previsão de chuva ou geada.

Nunca adicione água na argamassa que perdeu a sua trabalhabilidade porque perdenssem as suas propriedades.

Não aplique em suportes pintados. Neste caso, a pintura deve ser removida na sua totalidade.

Não aplique em suportes desintegrados e mal coesos.

O produto deve ser coberto num prazo não superior a 10 dias a contar da sua aplicação em áreas exteriores descobertas.

Estes dados técnicos foram calculados em condições laboratoriais controladas. Mas a cimentação não tem controlo sobre as condições as ferramentas a mão-de-obra utilizada ou a seleção, preparação ou compatibilidade dos produtos utilizados; Por isso, apenas garante a qualidade do produto, a adequação das suas características e qualidades, mas não é responsável pelos resultados obtidos em condições impossíveis de verificar uma vez que o trabalho é feito. A Cementdecor tem feito esforços razoáveis para garantir a exatidão das informações aqui fornecidas, mas não assume qualquer responsabilidade por quaisquer erros, omissões ou imprecisões das mesmas.

Morterflex

Segurança e higiene

Este produto contém cimento.

Evite o contacto com os olhos e a pele, bem como a inalação de poeiras.

Use luvas e óculos de borracha.

Não aplique o produto à temperatura ambiente abaixo dos 10° C ou acima dos 30° C.

As baixas temperaturas assim como as altas temperaturas reduzem significativamente a vida útil do produto e a sua secagem.

Os recipientes vazios devem ser eliminados de acordo com as normas legais vigentes.

Manter fora do alcance das crianças

Armazenamento

Deve ser armazenado no seu recipiente original fechado e protegido dos elementos a temperaturas entre 10° C e 30° C, num local seco e bem ventilado, longe de fontes de calor e luz solar direta. O tempo de utilização é de 1 ano a partir da sua data de fabrico, devidamente conservado.

Formato

2 Recipientes de 24kg+8 kg

Estes dados técnicos foram calculados em condições laboratoriais controladas. Mas a cimentação não tem controlo sobre as condições as ferramentas a mão-de-obra utilizada ou a seleção, preparação ou compatibilidade dos produtos utilizados; Por isso, apenas garante a qualidade do produto, a adequação das suas características e qualidades, mas não é responsável pelos resultados obtidos em condições impossíveis de verificar uma vez que o trabalho é feito. A Cementdecor tem feito esforços razoáveis para garantir a exatidão das informações aqui fornecidas, mas não assume qualquer responsabilidade por quaisquer erros, omissões ou imprecisões das mesmas.