

## Descrição

RESINDECOR é uma dispersão de terpolímero de cloruro de vinilo, etileno e éster de vinilo, com excelentes propriedades hidrofóbicas. Formulado especificamente para o microcimento da linha NATURKALL.

## Especificações do produto

		<u>METODO</u>
<b>Aspeto:</b>	Claro, brilhante	
<b>Total de sólidos:</b>	59-61 wt. %	ISO 3251
<b>Viscosidade Brookfield RVT a 23º C (sp. 3/20 rpm, mPa·s):</b>	1000 - 3000 mPa·s	ISO 2555
<b>PH:</b>	7.0-9.0	ISO 976
<b>Temperatura mínima de formação de película (TMFF) (ºC):</b>	approx. 7 ºC	
<b>Peso específico a 20º C (g/cm<sup>3</sup>):</b>	approx. 300 nm	
<b>Sistema emulsionante:</b>	Aniónico	
<b>Estabilidade ao gelo:</b>	Boa	

## Dados de identificação do produto

A Resindecor é um produto especialmente adequado para misturar com microcimento devido à sua grande resistência ao alcalino. Ao adicionar a Resindecor, as propriedades mecânicas do microcimento são melhoradas, de modo a absorver as possíveis expansões e contrações do substrato devido tanto aos movimentos estruturais como às diferenças de temperatura. As propriedades de adesão e impermeabilização do microcimento também são melhoradas. A resindecor é indicada para a aplicação de microcimento em pavimentos e paredes.

Estes dados técnicos foram calculados em condições laboratoriais controladas. Mas a cimentação não tem controlo sobre as condições as ferramentas a mão-de-obra utilizada ou a seleção, preparação ou compatibilidade dos produtos utilizados; Por isso, apenas garante a qualidade do produto, a adequação das suas características e qualidades, mas não é responsável pelos resultados obtidos em condições impossíveis de verificar uma vez que o trabalho é feito. A Cementdecor tem feito esforços razoáveis para garantir a exatidão das informações aqui fornecidas, mas não assume qualquer responsabilidade por quaisquer erros, omissões ou imprecisões das mesmas.

# NATURKALL RESINDECOR

## Armazenamento

A resindecór deve ser armazenada a temperaturas entre 5º e 40º C; nos recipientes originais, fora do frio intenso e longe das fontes de calor e da luz solar direta. Os recipientes devem ser mantidos firmemente fechados para evitar a formação de uma película na superfície, devido à evaporação da água. Se estas condições forem mantidas, o produto conserva as suas propriedades por um período de aproximadamente de 12 meses, depois da data da fabricação.

## Formato

Recipientes de 10L e 25 Litros

## Segurança e higiene

Resindecór não é tóxico, perigoso ou inflamável, em condições normais de manuseamento. Este produto não contém qualquer substância nociva que leve, nos termos do regulamento em vigor, a tomar quaisquer medidas adicionais relativas à sua rotulagem. A sua utilização é recomendada sem medidas especiais de segurança, apenas normas legais de saúde e higiene no trabalho e medidas adicionais derivadas da utilização racional do manuseamento de substâncias químicas.

Estes dados técnicos foram calculados em condições laboratoriais controladas. Mas a cimentação não tem controlo sobre as condições as ferramentas a mão-de-obra utilizada ou a seleção, preparação ou compatibilidade dos produtos utilizados; Por isso, apenas garante a qualidade do produto, a adequação das suas características e qualidades, mas não é responsável pelos resultados obtidos em condições impossíveis de verificar uma vez que o trabalho é feito. A Cementdecor tem feito esforços razoáveis para garantir a exatidão das informações aqui fornecidas, mas não assume qualquer responsabilidade por quaisquer erros, omissões ou imprecisões das mesmas.